



QUICSEAL 534

Tên sản phẩm

Vữa lót GP

Mô tả

Quicseal 534 là sản phẩm vữa xi măng có chất lượng cao, dễ dàng sử dụng bằng cách thêm nước vào sẽ được một hỗn hợp trộn tuyệt vời thích hợp để cán trên bề mặt sàn bê tông mới hoặc cũ. **Quicseal 534** là hỗn hợp của xi măng, cát tuyển chọn và các chất phụ gia hóa học khác.

Sử dụng

Quicseal 534 phù hợp để sử dụng như một lớp lót bình thường trên bề mặt bê tông mới hoặc để sửa chữa cho sàn nhà dân dụng hoặc sàn nhà công nghiệp, cũng như các ứng dụng trong và ngoài trời khác.

Ưu điểm

- Trộn sẵn trước nên đảm bảo chất lượng và pha trộn đồng đều.
- Dễ dàng sử dụng bằng cách thêm nước.
- Đóng gói sẵn nên thuận tiện trong việc vận chuyển và giao nhận.
- Chống chịu được thời tiết tốt và độ bền cao.

Chuẩn bị bề mặt

Loại bỏ tất cả bụi, dầu và các mảnh vụn. Tạo ẩm cho bề mặt trước khi thi công **Quicseal 534**

Khuấy trộn

Đổ 25kg **Quicseal 534** vào 3.8 - 4.2 lít nước. Trộn trong thùng từ 3 - 5 phút cho đến khi có được một hỗn hợp đồng nhất. Đảm bảo không bị vón cục trước khi sử dụng

Thi công

Phải đảm bảo bề mặt nền được làm sạch và tạo ẩm. Đầm chặt và hoàn thiện **Quicseal 534** theo tiêu chuẩn cụ thể thích hợp bằng bay thép hoặc bàn xoa gỗ.

Đóng gói

Quicseal 534 được đóng trong bao 25 kg.

Thông số kỹ thuật

Màu sắc sau khi trộn	Xám
Tỷ lệ trộn (Nước : Bột)	3.8 - 4.2 lít nước cho 25kg bột
Cường độ chịu nén (TCVN 9024-2012)	> 50 N/mm ² sau 28 ngày
Cường độ chịu uốn (TCVN 3121-2003)	> 6,0 N/mm ²
Thời gian đông kết (TCVN 3121-2003)	4 - 6 giờ
Độ dày đề nghị	Từ 10 - 30mm/lớp
Tỷ trọng ướt	Khoảng 1700 - 1800 kg/ m ³
Định mức đề nghị	1.5 m ² / độ dày 10mm / 25kg

Sức khỏe và an toàn

Quicseal 534 không độc hại, Tuy nhiên cần cẩn thận khi thi công. Tránh tiếp xúc với da, mắt và miệng. Trong trường hợp vết rách mắt hoặc tiếp xúc với da quá lâu, hãy rửa kỹ bằng nước sạch. Nếu có bất kỳ phản ứng ngoài khác, cần tìm sự chăm sóc của y tế.

Lưu ý quan trọng

Các thông tin đưa ra trong tài liệu này đáng tin cậy và được dựa trên dữ liệu kỹ thuật của QUICSEAL. Thông tin này chỉ dành cho người có kỹ năng kỹ thuật và họ tự làm và tự chịu rủi ro. Thông tin sản phẩm trong tài liệu kỹ thuật này phù hợp với các khuyến nghị chi tiết tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật cho việc áp dụng sản phẩm theo ngày công bố tài liệu. QUICSEAL không chịu trách nhiệm với bất kỳ sai sót nào do tay nghề, kỹ thuật, kiến trúc của bất kỳ dự án nào. Để đảm bảo rằng bạn đang sử dụng các thông tin mới nhất và đầy đủ nhất hãy liên hệ với QUICSEAL. Tham chiếu No. QS534_200616

QUICSEAL CONSTRUCTION CHEMICALS PTE LTD

QUICSEAL – sự lựa chọn của chuyên gia về chất lượng các sản phẩm và hệ thống cho công trình xây dựng