



# QUICSEAL 551

Tên sản phẩm

## Skim Coat

### Mô tả sản phẩm

**Quicseal 551** bột trét tường một thành phần, polyme cải tiến chất lượng cao, gốc xi măng, là lớp hoàn thiện mỏng che phủ khiếm khuyết bề mặt vữa.

### Ứng dụng

- Lớp phủ hoàn thiện cho bề mặt bê tông, tấm bê tông đúc sẵn, tường gạch khối hoặc các bề mặt vữa trát
- Lớp phủ ngoài làm mới bề mặt bê tông sau khi sửa chữa
- Để che bất kỳ kết cấu không đồng đều ở các bề mặt vữa trát

### Ưu điểm

- Một thành phần - dễ dàng để khuấy trộn và thi công
- Có thể thi công bằng dao trét hoặc bay chuyên dùng
- Lực bám dính tuyệt vời
- Bám dính chắc với nền bê tông
- Thi công dễ dàng

### Chuẩn bị mặt bằng

Bề mặt thi công với **Quicseal 551** phải sạch sẽ, cứng chắc và không bám vữa xi măng, bụi bẩn, lớp phủ hiện hữu hoặc vật ngoại lai khác có thể hạn chế độ bám dính.

Bê tông bong rỗ hoặc mảnh vụn bê tông phải được loại bỏ và trám trét với **Quicseal 514 EASI-PATCH** (tham khảo tài liệu kỹ thuật để biết thêm chi tiết) trước khi thi công **Quicseal 551**.

Làm ẩm tất cả các loại bề mặt trước khi thi công **Quicseal 551**.

### Hướng dẫn khuấy trộn

Tỷ lệ khuấy trộn **Quicseal 551O** theo tỷ lệ 3 : 1 (3 kg bột : 1 lít nước) cho **bột ngoại thất** và **Quicseal 551i** theo tỷ lệ 2,5 : 1 (2,5 kg bột : 1 lít nước) cho **bột nội thất**.

Đổ nước vào thùng sạch. Nên đổ từ từ bột vào nước để tránh vón cục. Trộn bằng máy có đĩa khuấy hoặc máy trộn cầm tay cho tới khi có được hỗn hợp đồng nhất, không vón cục.

Chờ khoảng 5 phút để cho các hóa chất phát huy tác dụng, sau đó trộn lại thật đều lần nữa rồi bắt đầu thi công.

### Thi công

Thi công **Quicseal 551** trên bề mặt sạch và ẩm bằng dao trét hoặc bay chuyên dùng với độ dày khuyến nghị 1 lần trét từ 1mm đến 3 mm. Chờ **Quicseal 551** đóng rắn một phần trước khi xoa phẳng để tạo bề mặt láng mịn. Không xả nhám trước 24 giờ (1 ngày).

### Đóng gói

Đóng gói trong bao 20 kg (bao 40 kg nếu đặt hàng khối lượng lớn).

### Bảo quản

6 tháng trong điều kiện chưa mở bao tồn trữ nơi khô ráo, thông thoáng dưới 30°C. Tránh tiếp xúc với ánh nắng trực tiếp.

### Cảnh báo

Không thi công **Quicseal 551** ở nhiệt độ dưới 8°C.

### Sức khoẻ & An toàn

**Quicseal 551** có thể chứa các hoá chất kích ứng cho mắt và da. Khi thi công phải mang kính bảo hộ, mặt nạ và găng tay cao su.

### Độ phủ

Độ phủ: 1,0 – 1,2 kg/m<sup>2</sup>/mm

### Thông số kỹ thuật

	<b>Quicseal 551O</b>	<b>Quicseal 551i</b>
	<b>Ngoại thất</b>	<b>Nội thất</b>
Tỷ lệ Nước/Bột	32,5%	39,5%
Độ giữ nước	≥ 99,0%	≥ 99,0%
Thời gian đông kết		
Bắt đầu	> 120 phút	> 120 phút
Kết thúc	≤ 500 phút	≤ 500 phút
Độ co ngót	≤ 0,12%	≤ 0,12%
Cường độ bám dính		
Trước QUV	≥ 0,5 MPa	≥ 0,4
Sau QUV	≥ 0,4 MPa	≥ 0,3 MPa
Cường độ nén	> 10 MPa	> 5,0 MPa

### Lưu ý quan trọng

Các thông tin đưa ra trong tài liệu này đáng tin cậy và được dựa trên dữ liệu kỹ thuật của QUICSEAL. Thông tin này chỉ dành cho người có kỹ năng kỹ thuật và họ tự làm và tự chịu rủi ro. Thông tin sản phẩm trong tài liệu kỹ thuật này phù hợp với các khuyến nghị chi tiết tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật cho việc áp dụng sản phẩm theo ngày công bố tài liệu. QUICSEAL không chịu trách nhiệm với bất kỳ sai sót nào do tay nghề, kỹ thuật, kiến trúc của bất kỳ dự án nào. Để đảm bảo rằng bạn đang sử dụng các thông tin mới nhất và đầy đủ nhất hãy liên hệ với QUICSEAL.

Tham chiếu số QS 551/09032016

**QUICSEAL CONSTRUCTION CHEMICALS PTE LTD**

**QUICSEAL – sự lựa chọn của chuyên gia về chất lượng các sản phẩm và hệ thống cho công trình xây dựng**