

Tên sản phẩm

EXTERIOR PAINT SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT

Mô tả sản phẩm

BESTSEAL 43 Exterior Paint là sơn nước ngoại thất cao cấp dùng sơn phủ bề mặt bên ngoài nhà. Lớp sơn hoàn thiện có màng sơn bóng mịn, độ phủ cao, có khả năng chống thấm nước, chống rêu mốc, chống kiềm, bền thời tiết, chùi rửa dễ dàng.

Ứng dụng

Phù hợp thi công trên các bề mặt hồ vữa, bê tông, xi măng, gạch ngói... Lớp sơn hoàn thiện có khả năng lau chùi dễ dàng. **BESTSEAL 43 Exterior Paint** còn có những tính năng như chống kiềm hóa, rong rêu và chống tia tử ngoại.

Sử dụng và Thi công

Chuẩn bị bề mặt. Bề mặt nền phải sạch, khô và chắc, không có bụi và tạp chất. Tất cả tạp chất, dầu, mỡ, sơn, sáp, hoặc bất kể chất nào ảnh hưởng đến độ bám dính phải loại bỏ. Độ ẩm bề mặt dưới 20%. Đối với bề mặt cũ phải làm sạch triệt để các lớp vật liệu phủ cũ, giải quyết tận gốc các nguyên nhân gây thấm làm ẩm bề mặt cần sơn. Phải cạo bỏ hoàn toàn lớp sơn không còn cứng chắc hoặc khiếm khuyết, bụi bột phấn và rong rêu nấm mốc. Sửa chữa những vùng bị hư hỏng. Trong trường hợp vết nứt lớn hơn 0,1 mm, phải được trám trước và làm nhẵn bề mặt bằng bột trét nội thất.

Khuấy đều **BESTSEAL 43 Exterior Paint** trước khi sử dụng.

Thời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm, mức độ thông thoáng của môi trường. Nhiệt độ cao và thông thoáng tốt giúp cho sơn khô nhanh hơn.

Dụng cụ. Cọ, súng phun hoặc con lăn.

Hệ thống sơn đề nghị

Lớp mastic: 1 ÷ 2 lớp bột trét tường ngoại thất.

Lớp lót: 1 ÷ 2 lớp **BESTSEAL 41 – Primer Paint** Sơn lót chống kiềm.

Lớp hoàn thiện: 2 lớp **BESTSEAL 43 – Exterior Paint** Sơn nước ngoại thất.

Thông số kỹ thuật

Thành phần	Nhựa acrylic, bột màu, phụ gia
Bề mặt màng sơn	Mờ
Hàm lượng rắn	> 42%
Thời gian khô bề mặt	30 phút
Thời gian khô hoàn toàn	2 giờ
Thời gian phủ lớp kế tiếp	Tối thiểu sau 2 giờ Khi lớp sơn trước đã khô
Tỷ trọng	1,25 ± 0,05 kg/lít

Vệ sinh và An toàn

Đề xa tầm tay trẻ em. Tránh hít phải bụi sơn. Làm sạch tất cả dụng cụ, thiết bị bằng nước sạch ngay sau khi thi công.

Nên đeo kính bảo hộ khi thi công. Trường hợp sơn dính vào mắt, rửa với nhiều nước sạch và đến ngay cơ sở y tế. Dùng nước và xà phòng để rửa sơn dính vào da.

Cẩn thận khi vận chuyển sơn. Nếu đổ sơn thì thu gom bằng cách rải đất hoặc cát. **KHÔNG ĐƯỢC ĐỔ SƠN RA CỐNG RÃNH HOẶC NGUỒN NƯỚC.**

Đóng gói và Định mức

Kích cỡ đóng gói: 5 kg, 10 kg, 20 kg.

Độ phủ: **12 ÷ 14 m²/lít/lớp phủ**, tùy thuộc vào điều kiện bề mặt.

Bảo quản

Sau khi mở nắp nên sử dụng hết. Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát.