

# Neomax® A108

Hợp chất chống thấm đàn hồi  
gốc acrylic, 1 thành phần



## MÔ TẢ

**Neomax® A108** là hợp chất chống thấm đàn hồi, 100% nhựa acrylic đa tính năng, gốc nước, 1 thành phần; Lớp phủ sau khi hình thành có tính đàn hồi, mềm dẻo, có khả năng che phủ các vết nứt tốt, khả năng bám dính tuyệt vời trên nền vữa, bê tông, khả năng chống thủy phân và chống UV tuyệt hảo.

## ỨNG DỤNG

Dùng để tạo ra lớp phủ chống thấm cho:

- Tường ngoài nhà;
- Mái, sê nô mái;
- Sân thượng, sân phơi;
- Ban công, lô gia, khu vệ sinh;
- Bể bơi, bể cứu hỏa, bể chứa nước uống.

## ƯU ĐIỂM

- Thi công một cách dễ dàng bằng các dụng cụ như: chổi quét, con lăn và các thiết bị phun chuyên dụng;
- Khả năng bám dính tuyệt vời trên nền vữa, bê tông;
- Sau khi thi công tạo thành màng liên tục, không có các mối nối;
- Có khả năng đàn hồi tốt.
- Có khả năng che phủ các vết nứt, rạn chân chim của bề mặt nền;
- Chống thủy phân và chống UV tuyệt hảo;
- Không độc hại sau khi đã khô hoàn toàn;
- Phù hợp thi công cho các bề mặt đứng và nằm ngang;
- Chống bụi bẩn tuyệt vời;
- Thích hợp cho các vị trí cần chống thấm lộ thiên.

## ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

| TRẠNG THÁI | MÀU SẮC                                          | ĐÓNG GÓI                  |
|------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Dạng lỏng  | Xám / trắng / vàng nhạt<br>Hoặc đặt theo yêu cầu | 5 Kg/thùng<br>20 Kg/thùng |

## BẢO QUẢN VÀ HẠN SỬ DỤNG

- Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát;
- Tránh để sản phẩm trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời;
- Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất.

## ĐỊNH MỨC THI CÔNG

- Định mức:  $0.15 \div 0.2 \text{ kg/m}^2/\text{lớp}$ ;
- Thi công tối thiểu 2 lớp.

## SẢN XUẤT THEO: TCCS 18:2018/NEOMAX



## ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

| CHỈ TIÊU KỸ THUẬT                                                                       | GIÁ TRỊ         | PP THỬ             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Thời gian thi công                                                                      | ≤ 60 phút       | -                  |
| Thời gian khô hoàn toàn                                                                 | ≤ 6 giờ         | -                  |
| Độ bền kéo đứt                                                                          | ≥ 4.0 MPa       | ASTM D412          |
| Độ giãn dài khi đứt                                                                     | 100 ± 20 %      | ASTM D412          |
| Cường độ bầm dính trên nền bê tông 30 MPa                                               | ≥ 1.0 MPa       | ASTM D7234         |
| Độ bền của lớp phủ khi ngâm trong nước sau 240 giờ                                      | Không ảnh hưởng | TCVN 8653-2 : 2012 |
| Độ bền của lớp phủ khi ngâm trong dung dịch Ca(OH) <sub>2</sub> nồng độ 10% sau 240 giờ | Không ảnh hưởng | TCVN 8653-3 : 2012 |

### Ghi chú:

- Các chỉ tiêu kỹ thuật được thí nghiệm trong điều kiện tiêu chuẩn, nhiệt độ môi trường 25°C, độ ẩm không khí 50%;
- Các mẫu thí nghiệm được gia công ở 7 ngày tuổi.

## CHUẨN BỊ BỀ MẶT

- Bề mặt nền trước khi thi công cần đảm bảo đặc chắc và sạch sẽ. Các loại tạp chất, thành phần dễ bong tróc, các vị trí bề mặt gồ ghề hoặc bị nhiễm dầu mỡ cần được loại bỏ bằng các dụng cụ và thiết bị chuyên dụng;
- Bề mặt nền nên được chuẩn bị bằng phẳng nhất có thể;
- Bề mặt phải khô ráo và không đọng nước.

## THI CÔNG

- Khuấy đều sản phẩm sau khi mở nắp bằng máy khuấy chuyên dụng trong vòng 3 phút;
- Thi công bằng con lăn hoặc máy phun chuyên dụng;
- Mật độ thi công: 0.15 ÷ 0.2 kg/m<sup>2</sup>/lớp;
- Thi công tối thiểu 2 ÷ 3 lớp. Lớp sau thi công cách lớp trước tối thiểu 1 ÷ 2 giờ. Để cho lớp cuối cùng khô hoàn toàn trong vòng 6 giờ trước khi thi công các lớp hoàn thiện khác nếu có.

## LƯU Ý

- Nên thi công hết sản phẩm trong vòng 60 phút sau khi mở nắp (ở nhiệt độ 25 ± 2°C);
- Nên thi công trong điều kiện thời tiết khô ráo, thuận lợi, tránh lúc trời mưa;
- Có thể thi công trực tiếp lên bề mặt các lớp sơn ngoại thất, lớp sơn chống thấm pha xi măng.

## VỆ SINH VÀ AN TOÀN

- Vệ sinh các dụng cụ thi công bằng nước;
- Không được đổ vào cống, nước hoặc đất mà phải hủy bỏ theo đúng quy định;
- Mang kính, giày, găng tay và áo bảo hộ trong khi thi công sản phẩm;
- Nếu sản phẩm bắn vào mắt, cần rửa mắt ngay bằng nước sạch nhiều lần và đến cơ sở y tế một cách nhanh nhất;
- Để tìm hiểu thêm các thông tin và các khuyến cáo về an toàn khi sử dụng, lưu trữ và thải bỏ sản phẩm, người sử dụng nên tham khảo tài liệu kỹ thuật an toàn mới nhất của sản phẩm trình bày về tính cơ lý, tính sinh thái, tính độc hại và các chỉ tiêu an toàn khác.

Những thông tin kỹ thuật và các hướng dẫn liên quan đến quy trình thi công và sử dụng các sản phẩm được công bố trong Tài liệu này dựa trên cơ sở khoa học, quá trình nghiên cứu và kinh nghiệm của chúng tôi.

Trong thực tế ứng dụng, người sử dụng cần xem xét, kiểm tra và đánh giá mức độ thích hợp của các sản phẩm trong từng trường hợp cụ thể hoặc có thể nhờ sự hỗ trợ, tư vấn trực tiếp từ bộ phận kỹ thuật của Neomax thông qua số điện thoại Hotline hoặc địa chỉ email: [info@neomax.vn](mailto:info@neomax.vn).

Người sử dụng luôn luôn phải tham khảo Tài liệu kỹ thuật mới nhất về sản phẩm được công bố trên website [neomax.vn](http://neomax.vn).

## CÔNG TY CỔ PHẦN NEOMAX VIỆT NAM

SX tại: Cụm CN Gia Lộc 1, Thạch Khôi, Hải Dương

Trụ sở: 05-NV07, Khu đô thị LIĐECO,

Trạm Trôi, Hoài Đức, TP Hà Nội

Hotline: 0938 065 888 - 0836 292 333

